



*Mrazuvzdorný*



# **FLEXKLEBERSTYR**

**Flexibilné cementové lepidlo na kameň,  
na namáhanú a starú dlažbu a obklad,  
na podlahové kúrenie a balkóny**

**C2TE**

EN 12004

**25 kg**



G/PNP



Dráždivý



# FLEXKLEBER-STYR

## FLEXIBILNÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO SO ZNÍŽENÝM SKLZOM A PREDĹŽENOU DOBOU VÄDNUTIA, C2TE

**FLEXIKLÉBER NA KAMENŤ,  
NA NAMÁHANÚ A STARÚ  
DLAŽBU A OBKLAD,  
NA PODLAHOVÉ KÚRENIE  
A BALKÓNY**

**PODKLAD** musí byť rovný, nosný (>1,5 N/mm<sup>2</sup>), zbavený prachu a špiny, suchý (max. 2% vlhkosť), rovnomerne savý. V prípade potreby odporúčame použiť penetračný náter PENESTYR.

**SPRACOVANIE:** Do nádoby s cca. 5,5 l vody sa nasype 25 kg lepiacej a armovacej stierky. Pomaly sa zamieša, nechá stáť cca 10 min. a zamieša ešte raz. Spracovateľnosť do 6 hodín. Teplota vzduchu a podkladu musí byť +5 až +30°C. Čerstvo zamiešaná zmes sa musí chrániť pred rýchlym vysušením. Dodatočné preosievanie suchej zmesi, alebo pridávanie prísad je nepripustné!

**APLIKÁCIA:** FlexKLEBER-STYR sa nanáša na podklad zubovým hladidlom.

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** Dlažba, obklady sa do lepiacej malty zatlačia, ľahko poklepú a umiestnia do výslednej polohy. Kontaktná plocha medzi prvkom a podkladom má byť v exteriéri viac ako 90%. Obklad sa môže vyspárovať najskôr po 24 hodinách, dlažba najskôr po 48 hodinách a plne zaťažiť po 7 dňoch.

### VYRÁBA:

**STYRCON s.r.o.**  
Hlavná 71, 951 73 Jelenec  
tel/fax 037-6313207  
www.styrcon.sk

<b>CE</b> 07	Ref. norma	EN 12004
	Druh lepidla	Cementové lepidlo
	Účel použitia	Povrchové úpravy na vnútorné a vonkajšie podlahy a steny
<b>Styrcon s.r.o.</b> Hlavná 71, 951 73 Jelenec, Slovenská republika		
<b>Vlastnosť</b>	<b>Deklarovaná hodnota</b>	<b>Skúšobná metóda</b>
<b>Pevnosť spojenia</b> - začiatočná pridržnosť fahom	C2TE	EN1348
<b>Pôsobenie vodnej vlhkosti</b> - pridržnosť fahom po ponorení do vody	C2TE	EN1348
<b>Trvanlivosť</b> Klimaticko/tepelné pôsobenie - pridržnosť fahom po uložení vo vyššej teplote	C2TE	EN1348
Cyklus zmrazovanie-rozmrazovanie - pridržnosť fahom po cykloch zmrazovania a rozmrazovania	C2TE	EN1348
<b>Doba vädnutia</b> - pridržnosť fahom najmenej po 30 min.	C2TE	EN1346
<b>Skĺz</b>	C2TE	EN1308

<b>SPOTREBA</b> podľa veľkosti zubov hladidla	
1,6 kg/m <sup>2</sup>	4 x 4 mm
2,0 kg/m <sup>2</sup>	6 x 6 mm
3,0 kg/m <sup>2</sup>	8 x 8 mm

<b>VÝDATNOSŤ</b>	rozmer obkladu	vrece
Zadná strana obkladu hladká	0,1x -0,1 m	cca. 16 m <sup>2</sup>
	0,2 x 0,2 m	cca. 13 m <sup>2</sup>
	>0,2 x 0,2 m	cca. 9 m <sup>2</sup>
Zadná strana obkladu reliéfná	0,1x -0,1 m	cca. 13 m <sup>2</sup>
	0,2 x 0,2 m	cca. 10 m <sup>2</sup>
	>0,2 x 0,2 m	cca. 8 m <sup>2</sup>

**SKLADOVANIE** v originálnom balení, v suchu max. 12 mesiacov.

### BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY:

- R 36/38 Dráždi oči a pokožku
- R 43 Môže vyvolať precitlivosť pri styku s pokožkou
- S 2 Uchovávať mimo dosahu detí.
- S 22 Nevdychujte prach.
- S 24/25 Zabráňte styku s pokožkou a očami
- S 26 Po zasiahnutí očí dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- S 37 Noste vhodné ochranné rukavice.
- S 46 Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

